TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (031)8059-0171 FAX (031)8059-0172

성적서번호 : TAK-2026-025019
대 표 자 : 이문승
업 체 명 : (주)삼정디씨피
주 소 : 전라북도 김제시 서흥공단1길 21(흥사동)

접 수 일 자 : 2026년 02월 10일
시험완료일자 : 2026년 03월 26일

시 료 명 : DCP 추진관 200호

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
인장 항복 강도(**)	MPa	-	49.0	KTL M 124 : 2018(준용)
수압시험	-	-	이상없음	KTL M 124:2018
편평성 시험(선하중)	kN/m	-	11.39	KTL M 124 : 2018
편평성 시험(외관)	-	-	이상없음	KTL M 124 : 2018
비카트연화온도	℃	-	82	KTL M 124:2018
낙추충격시험	-	-	이상없음	KTL M 124:2018
부압시험	-	-	이상없음	KTL M 124:2018
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 증류수)	mg/cm^2	-	0.1	KTL M 124 : 2018
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 염화나트륨 10 w/w% 수용액)	mg/cm^2	-	0.1	KTL M 124 : 2018
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 황산 30 w/w% 수용액)	mg/cm^2	-	0.1	KTL M 124 : 2018
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 질산 40 w/w% 수용액)	mg/cm^2	-	0.1	KTL M 124 : 2018
침지시험((60 ± 1) ℃, 5 h, 수산화나트륨 40 w/w% 수용액)	mg/cm^2	-	0.1	KTL M 124 : 2018
정량(Pb)	wt %	-	검출안됨	KTL M 124 : 2018

- 다음 페이지 -

Kang Woo Young
작성자 : 강우영
Tel : 02-2092-3608

Kyoung-Mun
기술책임자 : 김경문
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 03월 26일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)

TEST REPORT

우 13810 경기도 과천시 교육원로 98(중앙동) TEL (031)8059-0171 FAX (031)8059-0172

성적서번호 : TAK-2026-025019
대 표 자 : 이문승
업 체 명 : (주)삼정디씨피
주 소 : 전라북도 김제시 서흥공단1길 21(흥사동)

접 수 일 자 : 2026년 02월 10일
시험완료일자 : 2026년 03월 26일

시 료 명 : DCP 추진관 200호

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법

** 시험편 : 의뢰자가 제작하여 제공함

- Method Detection Limit -
Pb : 0.001 %
- 용 도 : 품질관리용

- 끝 -

비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kang Woo Young
작성자 : 강우영
Tel : 02-2092-3608

Kyoung-Mun
기술책임자 : 김경문
Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 03월 26일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code

전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.
전자문서본(Electronic Copy)